

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

DEMCO PUR 450 UVM/W

SU ƏSASLI ŞƏFFAF POLİURETAN SON QAT LAK

TƏSVİR

DEMCO® PUR 450 UVM/W iki komponentli, su əsaslı, PUD əsaslı, şəffaf və alifatik poliuretan əsaslı son qat lakdır. Epoksi və poliuretan əsaslı döşəmə sistemlərində, həmçinin terrazzo, mikrosegment və oxşar səthlərdə mat və ya parlaq dekorativ son qat yaratmaq və səthi qorumaq məqsədilə istifadə olunur. Yüksək UV, aşınma və cızılma davamlılığı təmin edir.

ÜSTÜNLÜKLƏR

- Yüksək UV davamlılığı
- Yüksək aşınma və cızılma müqaviməti
- Yaxşı kimyəvi davamlılıq
- Səthə yüksək yapışma
- Sürətli quruma
- Aşağı VOC və zəif qoxu
- Şəffaf görünüş, mat və parlaq seçim
- Valik, fırça və ya havasız tapança ilə tətbiq oluna bilər.

MƏHSUL HAQQINDA MƏLUMAT

Qablaşdırma	10 kg və 20 kg dəstlər şəklində təqdim oluna bilər. 20 kg dəst üçün: A = 16 kg / B = 4 kg.
Saxlama və yararlılıq müddəti	15–25°C-də, birbaşa günəş işığı düşməyən, rütubətsiz, qapalı anbarlarda, açılmamış orijinal qablaşdırmada saxlanılmalıdır; 6 ay.

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

Komponent sayı	2
Qarışdırma nisbəti (çəkiyə görə)	A/B (80/20)
Qarışığın sıxlığı (g/cm ³ , 20°C) (TS EN ISO 2811-1)	1,29 ± 0,10
Bərk maddə (çəki ilə)	43
Qarışığın istifadə müddəti (saat, 23°C, 100 ml) (DIN 16945)	Min. 4
Qarışığın özlülüyü (mPas, 25°C) (EN ISO 3219)	40–60
Nəzəri sərfiyyat	0,100–0,150 kg/m ²
Quru təbəqənin qalınlığı	≈ 30 µm / bir qat
Toxunuşa quruma	≈ 45 dəqiqə
Növbəti qatın tətbiqi (saat)	≈ 5 saat

Parlaqlıq	Mat: 11 / Parlaq: 85 (60° parlaqlıqölçən)
Hərəkətə açılma	12°C: 24 h / 23°C: 18 h / 30°C: 12 h
Tam bərkimə (həftə)	1
*Bu dəyərlər ətraf mühit şəraitindən (temperatur və rütubət) və ölçmələrdə istifadə olunan avadanlıqdan asılı olaraq dəyişə bilər.	
Kimyəvi davamlılıq	EN 12720 əsasında aparılan sınaqlarda aşağıdakı kimyəvi maddələrə qarşı 0-5 şkalası üzrə 5 (ən yaxşı davamlılıq) nəticəsi qeydə alınıb:
	Etanol (48%) – 1 saat Nəticə: 5/5
	Ammonium hidroksid (10%) – 1 dəqiqə Nəticə: 5/5
	Deionlaşdırılmış su – 16 saat Nəticə: 5/5
	Qəhvə (4%) – 16 saat Nəticə: 5/5
	Çay (1%) – 16 saat Nəticə: 5/5
	Qırmızı şərab – 5 saat Nəticə: 5/5
	Kola – 16 saat Nəticə: 5/5
	Natrium karbonat (10%) Nəticə: 5/5
	Yağ turşusu – 1 / 5 / 16 saat Nəticə: 5/5
	DOT4 əyləc mayesi – 1 / 24 saat Nəticə: 5/5

HÜQUQİ QEYDLƏR

Yuxarıdakı məlumatlar peşəkar istifadəçilər üçün laboratoriya tədqiqatları və tikinti sahəsindəki tətbiqlər nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. Müəssisəyə xas tətbiqlər və yeni layihələr üçün Texniki Xidmətimizlə məsləhətləşməyi tövsiyə edirik. Uyğun olmayan şəraitdə və nəzarətimizdən kənar aparılan işlərə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır.

Bu vərəqə məhsulun orijinal texniki məlumat vərəqəsinin (TR) tərcüməsidir. Fərq olduqda orijinal versiya əsas götürülür.

Demmerg Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Sırça Cd. No:6/A, Deri Organize Sanayi Bölgesi, 34956 Tuzla / İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 (216) 504 64 14

info@demmerg.com | demmerg.com.tr

demmerg.com.tr/az/product/demco-pur-450-uvm-w/