

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ПАРАҒЫ

DEMCO PUR 450 UVM/W

СУ НЕГІЗІНДЕГІ МӨЛДІР ПОЛИУРЕТАНДЫ СОҢҒЫ ҚАБАТ ЛАҒЫ

СИПАТТАМА

DEMCO® PUR 450 UVM/W — екі компонентті, су негізіндегі, PUD негізіндегі, мөлдір алифатты полиуретанды соңғы қабат лағы. Эпоксидті және полиуретанды еден жүйелерінде, сондай-ақ терраццо, микроцемент және ұқсас беттерде күңгірт немесе жылтыр сәндік соңғы қабат түзу және бетті қорғау үшін қолданылады. Ультракүлгін сәулеге, тозуға және сызылуға жоғары төзімділік береді.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- Ультракүлгін сәулеге жоғары төзімділік
- Тозуға және сызылуға жоғары төзімділік
- Жақсы химиялық төзімділік
- Бетке жоғары адгезия
- Тез кебу
- ҰОҚ мөлшері төмен және иісі әлсіз
- Мөлдір көрініс, күңгірт және жылтыр нұсқа
- Білікпен, қылқаламмен немесе ауасыз бүріккішпен жағылады.

ӨНІМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қаптама	10 kg және 20 kg жиынтықтарда ұсынылады. 20 kg жиынтық үшін: A = 16 kg / B = 4 kg.
Сақтау және жарамдылық мерзімі	15–25°C температурада, тікелей күн сәулесі түспейтін құрғақ, жабық қоймаларда, ашылмаған түпнұсқа қаптамасында сақтау керек; 6 ай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Компоненттер саны	2
Араластыру қатынасы (салмақ бойынша)	A/B (80/20)
Қоспаның тығыздығы (g/cm ³ , 20°C) (TS EN ISO 2811-1)	1,29 ± 0,10
Құрғақ қалдық (салмақ бойынша)	43
Қоспаның тіршілікке қабілеттілігі (сағ, 23°C, 100 ml) (DIN 16945)	Кемінде 4
Қоспаның тұтқырлығы (mPas, 25°C) (EN ISO 3219)	40–60
Теориялық шығын	0,100–0,150 kg/m ²
Құрғақ қабықша қалыңдығы	≈ 30 μm / бір қабат

Ұстағанда кебу	≈ 45 минут																				
Келесі қабатқа дайындық (сағат)	≈ 5 сағат																				
Жылтырлық	Күңгірт: 11 / Жылтыр: 85 (60° жылтырлықты өлшегіш)																				
Қозғалысқа ашу	12°C: 24 h / 23°C: 18 h / 30°C: 12 h																				
Толық қатаю (апта)	1																				
*Бұл мәндер қоршаған орта жағдайларына (температура мен ылғалдылыққа) және өлшеу үшін қолданылған жабдыққа байланысты өзгеруі мүмкін.																					
Химиялық төзімділік	<p>EN 12720 негізінде жүргізілген сынақтарда келесі химиялық заттарға қатысты 0–5 шкаласы бойынша 5 (ең жақсы төзімділік) нәтижесі тіркелген:</p> <table> <tr> <td>Этанол (48%) – 1 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Аммоний гидроксиді (10%) – 1 минут</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Деиондалған су – 16 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Кофе (4%) – 16 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Шай (1%) – 16 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Қызыл шарап – 5 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Кола – 16 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Натрий карбонаты (10%)</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>Май қышқылы – 1 / 5 / 16 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> <tr> <td>DOT4 тежегіш сұйықтығы – 1 / 24 сағат</td><td>Нәтиже: 5/5</td></tr> </table>	Этанол (48%) – 1 сағат	Нәтиже: 5/5	Аммоний гидроксиді (10%) – 1 минут	Нәтиже: 5/5	Деиондалған су – 16 сағат	Нәтиже: 5/5	Кофе (4%) – 16 сағат	Нәтиже: 5/5	Шай (1%) – 16 сағат	Нәтиже: 5/5	Қызыл шарап – 5 сағат	Нәтиже: 5/5	Кола – 16 сағат	Нәтиже: 5/5	Натрий карбонаты (10%)	Нәтиже: 5/5	Май қышқылы – 1 / 5 / 16 сағат	Нәтиже: 5/5	DOT4 тежегіш сұйықтығы – 1 / 24 сағат	Нәтиже: 5/5
Этанол (48%) – 1 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Аммоний гидроксиді (10%) – 1 минут	Нәтиже: 5/5																				
Деиондалған су – 16 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Кофе (4%) – 16 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Шай (1%) – 16 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Қызыл шарап – 5 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Кола – 16 сағат	Нәтиже: 5/5																				
Натрий карбонаты (10%)	Нәтиже: 5/5																				
Май қышқылы – 1 / 5 / 16 сағат	Нәтиже: 5/5																				
DOT4 тежегіш сұйықтығы – 1 / 24 сағат	Нәтиже: 5/5																				

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕСКЕРТПЕЛЕР

Жоғарыдағы ақпарат кәсіби пайдаланушыларға арналып, зертханалық зерттеулер мен нысандардағы қолдану тәжірибесі негізінде дайындалды.

Кәсіпорынға тән қолдану жағдайлары мен жаңа жобалар үшін Техникалық қызметімізбен кеңесуді ұсынамыз. Жарамсыз жағдайларда және біздің бақылауымыздан тыс орындалған жұмыстар үшін компаниямыз жауапкершілік алмайды.

Бұл парақ өнімнің түпнұсқа техникалық деректер парағының (TR) аудармасы болып табылады. Сәйкессіздік болған жағдайда түпнұсқа нұсқасы басым болады.

Demmerg Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Sırça Cd. No:6/A, Deri Organize Sanayi Bölgesi, 34956 Tuzla / İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 (216) 504 64 14

info@demmerg.com | demmerg.com.tr

demmerg.com.tr/kk/product/demco-pur-450-uv-m-w/