

TEHNIKI MAGLUMAT SAHYPASY

DEMCO PUR 450 UVM/W

SUW ESASLY DURY POLIURETAN SOŇKY GATLAK LAKY

BEÝANY

DEMCO® PUR 450 UVM/W iki komponentli, suw esasly, PUD esasly, dury we alifatik poliuretan esasly soňky gatlak lakdyr. Epoksid we poliuretan esasly pol ulgamlarynda, şeýle hem terrazzo, mikrosegment we meňzeş üstlerde mat ýa-da ýalpyldawuk bezeg soňky gatlagyny emele getirmek we üsti goramak üçin ulanylýar. Ýokary UV, aşalma we çyzylma durnuklylygyny üpjün edýär.

ARTYKMAÇLYKLARY

- Ýokary UV durnuklylygy
- Ýokary aşalma we çyzylma garşylygy
- Gowy himiki durnuklylyk
- Üste ýokary ýelmeşme
- Çalt guraýar
- Pes VOC we pes ys
- Dury görünüş, mat we ýalpyldawuk görnüşi
- Rulon, çotga ýa-da howasyz pürküji bilen çalyp bolýar.

ÖNÜM BARADA MAGLUMAT

Gaplama	10 kg we 20 kg toplumlarda hödürlenýär. 20 kg toplum üçin: A = 16 kg / B = 4 kg.
Saklamak we ýaramlylyk möhleti	15–25°C-de, gün şöhlesi gönüden-göni düşmeýän, çyglylyksyz, ýapyk ammarlarda, açylmadyk asyl gaplamasynda saklanmaly; 6 aý.

TEHNIKI HÄSIÝETLERI

Komponentleriň sany	2
Garyşdyrma gatnaşygy (agramy boýunça)	A/B (80/20)
Garyndynyň dykzlygy (g/cm³, 20°C) (TS EN ISO 2811-1)	1,29 ± 0,10
Gaty madda (agramy boýunça)	43
Garyndynyň ulanyş möhleti (sagat, 23°C, 100 ml) (DIN 16945)	Min. 4
Garyndynyň şepbeşikligi (mPas, 25°C) (EN ISO 3219)	40–60
Nazary sarp ediliş	0,100–0,150 kg/m ²
Gury gatlagyň galyňlygy	≈ 30 µm / bir gatlak
Degende guraýşy	≈ 45 minut

Indiki gatlagy çekmek (sagat)	≈ 5 sagat
Ýalpyldawuklyk	Mat: 11 / Ýalpyldawuk: 85 (60° ýalpyldawuklyk ölçeýji)
Hereket üçin açylmagy	12°C: 24 h / 23°C: 18 h / 30°C: 12 h
Doly gatama (hepde)	1
*Bu görkezijiler daşky gurşawyň şertlerine (temperatura we çyglylyk) hem-de ölçeg üçin ulanylýan enjamlara baglylykda üýtgäp biler.	
Himiki çydamlylyk	EN 12720 esasynda geçirilen synaglarda aşakdaky himiki maddalara garşy 0–5 şkalasy boýunça 5 (iň gowy durnuklylyk) netije hasaba alyndy:
	Etanol (48%) – 1 sagat Netije: 5/5
	Ammoniy gidroksidi (10%) – 1 minut Netije: 5/5
	Deionlaşdyrylan suw – 16 sagat Netije: 5/5
	Kofe (4%) – 16 sagat Netije: 5/5
	Çaý (1%) – 16 sagat Netije: 5/5
	Gyzyl çakyr – 5 sagat Netije: 5/5
	Kola – 16 sagat Netije: 5/5
	Natriý karbonaty (10%) Netije: 5/5
	Ýag kislotasy – 1 / 5 / 16 sagat Netije: 5/5
	DOT4 tormoz suwuklygy – 1 / 24 sagat Netije: 5/5

HUKUK BELLIKLERI

Ýokardaky maglumatlar hünärmen ulanyjylar üçin laboratoriya barlaglary we iş ýerindäki ulanyş tejribesi esasynda taýýarlanyldy. Kärhana mahsus ulanyşlar we täze taslamalar üçin Tehniki gullugymyz bilen maslahatlaşmagy maslahat berýäris. Laýyk däl şertlerde we biziň gözegçiligimizden daşarda ýerine ýetirilen işler üçin kompaniýamyz jogapkärçilik çekmeýär.

Bu sahypa önümiň asyl tehniki maglumat sahypasyndan (TR) terjime edildi. Tapawut ýüze çykan ýagdaýynda asyl nusga esas edilip alynýar.

Demmerg Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Sırça Cd. No:6/A, Deri Organize Sanayi Bölgesi, 34956 Tuzla / İstanbul, Türkiye

Tel. : +90 (216) 504 64 14

info@demmerg.com | demmerg.com.tr

demmerg.com.tr/tk/product/demco-pur-450-uv-m-w/