TEXNIK MA’LUMOT VARAQASI

DEMCO PUR 450 UVM/W

SUV ASOSIDAGI SHAFFOF POLIURETAN YAKUNIY QATLAM LAKI

TAVSIF

DEMCO® PUR 450 UVM/W — ikki komponentli, suv asosidagi, PUD asosidagi, shaffof va alifatik poliuretan asosidagi yakuniy qatlam lakidir. Epoksi va poliuretan asosidagi pol tizimlarida, shuningdek terrazzo, mikrotsement va shunga o‘xshash yuzalarda mat yoki yaltiroq dekorativ yakuniy qatlam hosil qilish va yuzani himoya qilish uchun ishlatiladi. Yuqori UV, ishqalanish va tirnalishga chidamlilikni ta’minlaydi.

AFZALLIKLARI

- Yuqori UV chidamliligi
- Ishqalanish va tirnalishga yuqori chidamlilik
- Yaxshi kimyoviy chidamlilik
- Yuzaga yuqori yopishqoqlik
- Tez qurish
- Past VOC va kuchsiz hid
- Shaffof ko‘rinish, mat va yaltiroq variant
- Valik, cho‘tka yoki havosiz purkagich bilan surtiladi.

MAHSULOT HAQIDA MA’LUMOT

Qadoqlash	10 kg va 20 kg to‘plamlarda yetkaziladi. 20 kg to‘plam uchun: A = 16 kg / B = 4 kg.
Saqlash va yaroqlilik muddati	15–25°C haroratda, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri tushmaydigan, quruq, yopiq omborlarda, ochilmagan asl qadoqda saqlang; 6 oy.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Komponentlar soni	2
Aralashtirish nisbati (og‘irlik bo‘yicha)	A/B (80/20)
Aralashma zichligi (g/cm³, 20°C) (TS EN ISO 2811-1)	1,29 ± 0,10
Qattiq modda (og‘irlik bo‘yicha)	43
Aralashmaning yaroqlilik muddati (soat, 23°C, 100 ml) (DIN 16945)	Kamida 4
Qorishma qovushqoqligi (mPas, 25°C) (EN ISO 3219)	40–60
Nazariy sarf	0,100–0,150 kg/m²
Quruq plyonka qalinligi	≈ 30 µm / bir qatlam
Teginishda qurish	≈ 45 daqiqa

Keyingi qatlamni qo‘llash (soat)	≈ 5 soat
Yaltiroqlik	Mat: 11 / Yaltiroq: 85 (60° yaltiroqlik o‘lchagich)
Harakatga ochish	12°C: 24 h / 23°C: 18 h / 30°C: 12 h
To‘liq qotish (hafta)	1
	*Ushbu qiymatlar atrof-muhit sharoitlari (harorat va namlik) hamda o‘lchovlarni olish uchun ishlatiladigan uskunaga qarab o‘zgarishi mumkin.

Kimyoviy chidamlilik

EN 12720 asosida o‘tkazilgan sinovlarda quyidagi kimyoviy moddalarga nisbatan 0–5 shkala bo‘yicha 5 (eng yaxshi chidamlilik) natijasi qayd etilgan:

Etanol (48%) – 1 soat	Natija: 5/5
Ammoniy gidroksid (10%) – 1 daqiqa	Natija: 5/5
Deionizatsiyalangan suv – 16 soat	Natija: 5/5
Qahva (4%) – 16 soat	Natija: 5/5
Choy (1%) – 16 soat	Natija: 5/5
Qizil vino – 5 soat	Natija: 5/5
Kola – 16 soat	Natija: 5/5
Natriy karbonat (10%)	Natija: 5/5
Yog‘ kislotasi – 1 / 5 / 16 soat	Natija: 5/5
DOT4 tormoz suyuqligi – 1 / 24 soat	Natija: 5/5

HUQUQIY ESLATMALAR

Yuqoridagi ma’lumotlar professional foydalanuvchilar uchun laboratoriya tadqiqotlari va amaliy qo‘llash tajribasi asosida tayyorlangan. Korxonaga xos qo‘llash holatlari va yangi loyihalar uchun Texnik xizmatimiz bilan maslahatlashishni tavsiya etamiz. Noqulay sharoitlarda va bizning nazoratimizdan tashqarida bajarilgan ishlar uchun kompaniyamiz javobgar emas.

Ushbu varaqa mahsulotning asl texnik ma’lumot varaqasidan (TR) tarjima qilingan. Tafovut bo‘lgan taqdirda asl nusxa amal qiladi.

Demmerg Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Sırça Cd. No:6/A, Deri Organize Sanayi Bölgesi, 34956 Tuzla / İstanbul, Türkiye
Tel. : +90 (216) 504 64 14
info@demmerg.com | demmerg.com.tr
demmerg.com.tr/uz/product/demco-pur-450-uvm-w/